

ArChine Arcanticorrosive 120

2# 建筑防腐润滑脂

概述:

ArChine Arcanticorrosive 120 具有使用温度宽、寿命长、以及对材料适应性好等优点。被广泛应用于无粘结预应力钢筋的润滑、防锈，也可应用于钢筋、钢缆加工生产过程中的工艺润滑和防锈需要。

ArChine Arcanticorrosive 120 具有优良的防锈性能、润滑性能、极压抗磨性能和与塑料套管的兼容性能。经过高温挤出机时不乳化、不流淌、无气泡产生。

低温使用涂覆性能好，与预应力钢筋长期配合不产生酸性，可满足无粘结预应力钢筋长寿命使用要求。

典型运用:

ArChine Arcanticorrosive 120 在钢筋、钢缆加工生产企业中已得到了广泛应用。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C	不低于 160	GB/T 4929
水分, %	不大于 痕迹	GB/T 512
钢网分油量 (100°C, 24h), %	不大于 8.0	SH/T 0324
腐蚀试验 (45 号钢片, 100°C, 24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量 (99°C, 22h), %	不大于 2.0	GB/T 7325
低温性能 (-40°C, 30min)	合格	SH/T 0387
湿热试验 (45 号钢片, 30d), 级	不大于 2	GB/T 2361
盐雾试验 (45 号钢片, 30d), 级	不大于 2	SH/T 0081
氧化安定性 (99°C, 100h, 0.785MPa)		
A 氧化后压力降, Pa	不大于 0.070	SH/T 0325
B 氧化后酸值, mgKOH/g	不大于 1.0	GB/T 264
对套管的兼容性 (65°C, 40d)		
A 吸油率, %	不大于 10	HG 2-146
B 拉伸强度变化率, %	不大于 30	GB 1040

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965