

ArChine Silicone HVG 180

真空硅脂

概述:

ArChine Silicone HVG 180 具有优异的高低温性、良好的机械安定性、氧化安定性、胶体安定性和抗水性、并且具有绝缘防潮和对橡胶适应性的特点。

ArChine Silicone HVG 180 性能与美军的 MIL-L-15719A 规格指标相符。

用途:

ArChine Silicone HVG 180 适用于-60~180℃工作温度范围内的润滑。如：汽车方向机与橡胶接触部位、汽车制动系统与橡胶接触部位的密封和润滑。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
外观	淡色至黄色均匀油膏	目测
工作锥入度 0.1mm	250-330	GB/T 269
滴点, °C	不低于 220	GB/T 3498
游离碱, NaOH% 不大于	0.2	SH/T 0329
钢网分油 (100℃, 30h), % 不大于	5	SH/T 0324
腐蚀 (铜片, 100℃, 3h)	合格	SH/T 0331
相似粘度 (-50℃, 10S ⁻¹) Pa·S 不大于	1500	SH/T 0048
蒸发度 (180℃, 1h), % 不大于	5	SH/T 0337

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965