

ArChine Arcplex HSC 200

亚群复合磺酸钙基润滑脂

概述:

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂是以新型复合皂稠化半合成油, 并加入多效添加剂精制而成。

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂具有优异的耐高温性能、防护性、抗氧化能力、抗水性、极压抗磨性、低温泵送性和长的轴承寿命。

用途:

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂应用于高温、高负荷、多尘、多水等各种恶劣工况环境中设备的润滑。该脂已获得冶金、造纸、轴承等行业的认同, 目前在冶金行业热轧轧辊轴承、连铸设备的大包回转台、结晶器、二冷区、扇形段辊道、拉矫机和摆剪机、输送辊等场所广泛应用。

适用温度范围: $-30\sim 200^{\circ}\text{C}$ 。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	275-315	GB/T 269
延长工作锥入度 (10 万次), 0.1mm 不大于	360	GB/T 269
滴点, $^{\circ}\text{C}$ 不低于	260	GB/T 3498
腐蚀 (T_2 铜片, 100°C ,24h), 级不大于	1	GB/T 7326
四球机试验: $\text{P}_{\text{B}}, \text{N}$ 不小于 $\text{P}_{\text{D}}, \text{N}$ 不小于	980 4900	SH/T 0202
水淋流失量(79°C , 1h), % (m/m) 不大于	2	SH/T 0109

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965

相似粘度 (-10°C , 10S^{-1}), Pa·S 不大于	800	SH/T 0048
--	-----	-----------

上海坪尧贸易有限公司

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965