

SUPERLA® PJ2000

白凡士林，白软石蜡，凡士林

参数	方法	单位	值
颜色	IP 17 mod.	y	Max.0,5
凝固点	DIN ISO 2207	°C	46-54
稠度@25°C 锥入度	DIN 51580	1/10mm	145-175
熔点	Ph.Eur.2.2.17	°C	35-70
粘度@100°C	ASTM D 7042	mm ² /s	10-15

此产品符合 COLIPA 中第 14 条关于 mineral hydrocarbons in oral and lipcare product 的要求。于 2004 年 4 月由 Cosmetics Europe 发行



Nonfood Compounds
Program Listed (H1, HX-1, 3H)

欧洲药典 (PH.EUR.) 最新版本：通过
美国药典 (USP) / 美国国家药品集 (NF) 最新版本：通过

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com