

## ArChine Arclith LTB 50

### 亚群锂基低温润滑脂

#### 概述:

ArChine Arclith LTB 50 锂基低温润滑脂是由脂肪酸锂皂稠化精制低凝点基础油，并添加多种添加剂精制而成的润滑脂。本产品具有良好的抗水性，机械安定性，防腐蚀性，氧化安定性及优异的低温性能。

#### 用途:

ArChine Arclith LTB 50 锂基低温润滑脂适用于汽车和各种机械设备的各类轴承及其它摩擦部位的润滑。

适用温度范围：-50~120℃。

#### 主要质量指标:

| ArChine Arclith LTB 50 锂基低温润滑脂  | 质量指标                            | 试验方法            |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 工作锥入度, 0.1mm  | 265-295                         | GB/T 269        |
| 滴点, °C  | 不低于 160                         | GB/T 4929       |
| 腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h) 级                                      | 铜片无绿色或黑色变化                      | GB/T 7326<br>乙法 |
| 水淋流失量 (38°C, 1h), 级   | 不大于 10                          | SH/T 0109       |
| 蒸发量 (99°C, 22h), %  | 不大于 2.0                         | GB/T 7325       |
| 氧化安定性, 压力降, MPa<br>(99°C, 100h, 0.760MPa)                                 | 不大于 0.070                       | SH/T 0325       |
| 钢网分油 (100°C, 24h), %  | 不大于 8                           | SH/T 0324       |
| 显微镜杂质, 个/cm <sup>3</sup><br>10 um 以上<br>25 um 以上<br>75 um 以上<br>125 um 以上 | 不大于<br>5000<br>3000<br>500<br>0 | SH/T 0336       |
| 相似粘度 (-40°C, 10S <sup>-1</sup> ), Pa·S                                    | 不大于 2200                        | SH/T 0048       |

#### 注意事项:

- 1、选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均

#### 诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

**ARCHINE**

上海坪尧贸易有限公司

匀后使用。

上海坪尧贸易有限公司

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965