ArChine 聚醚类(PAG)合成润滑油

ArChine PAG 基础油系列产品介绍：

ArChine 聚醚类合成润滑油（PAG），它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Arcfluid PAG 50-A 系列是一种醇作为起始剂的含有相同重量的环氧丙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基。该系列产品在室温上可溶于水，并且有不同的分子量和粘度等级。

ArChine Arcfluid PAG 75-W 系列是一种二醇作为起始剂的聚合物，含 75%重量百分比的环氧乙烷基团和 25%重量百分比的环氧丙烷基团，带有两个末端羟基。该系列产品在 75℃下是可溶于水，且具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine PAG 基础油系列产品应用：

1．ArChine Arcfluid PAG 50-A-系列

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- ArChine Arcfluid PAG 50-A-460/680/1000 可用作消泡剂

2．ArChine Arcfluid PAG 75-W-系列

- 用于生产水-乙二醇液压油
- 用于生产金属加工液
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- ArChine Arcfluid PAG 75-W-18000/75-W-55000 还可以用于生产淬火液

典型数据参数

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室　　电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209　　服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com　　邮箱：info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

产品	ISO 粘度等级	粘度指数（VI）	SUS 100°F	粘度 40°C (cSt)	粘度 100°C (cSt)	闪点 (°C)COC	倾点 (°C)	比重 (20/20°C)	平均分子量 M.W.
Water soluble grades 水溶性(50%EO & 50%PO)									
ArChine Arcfluid PAG 50-A-10		97	55	8.3	2.36	124	-62	0.98	270
ArChine Arcfluid PAG 50-A-20		165	100	19	4.59	196	-51	1.01	520
ArChine Arcfluid PAG 50-A-30	32	197	170	33	7.45	232	-42	1.03	750
ArChine Arcfluid PAG 50-A-50		212	260	53	11.1	238	-40	1.03	1100
ArChine Arcfluid PAG 50-A-80		220	400	81	16.3	249	-41	1.04	1270
ArChine Arcfluid PAG 50-A-100	100	215	-	100		235	-50		
ArChine Arcfluid PAG 50-A-150	150	230	-	145	28	240	-48	1.05	2000
ArChine Arcfluid PAG 50-A-220	220	239	-	217	41	240	-42	1.06	2600
ArChine Arcfluid PAG 50-A-460	460	254	2000	440	70.2	249	-32	1.06	2660
ArChine Arcfluid PAG 50-A-680	680	269	3520	700	117	243	-29	1.04	3380
ArChine Arcfluid PAG 50-A-1000	1000	281	5100	1000	163	230	-36	1.06	4500
ArChine Arcfluid PAG 50-A-1500		-	-	1500	233	-	-	1.06	-
产品	**ISO 粘度等级**	**粘度指数（VI）**	**SUS 100°F**	**粘度 40°C (cSt)**	**粘度 100°C (cSt)**	**闪点 (°C)COC**	**倾点 (°C)**	**比重 (20/20°C)**	**平均分子量 M.W.**
Water soluble grades 水溶性(75%EO & 25%PO)									
ArChine Arcfluid PAG 75-W-60	100	184	450	60	19.6	240	-15	1.10	980
ArChine Arcfluid PAG 75-W-130		200		130	-	230	2	1.05	1400
ArChine Arcfluid PAG 75-W-270		207	-	270	41.3	250	-7	1.09	2500
ArChine Arcfluid PAG 75-W-2000		310	-	2000	295			1.1	-
ArChine Arcfluid PAG 75-W-17000		414	90,000	17,000	2545	265	4.4	1.09	12000
ArChine Arcfluid PAG 75-W-18000		414	-	18,000	2,540	245	6	1.09	15000
ArChine Arcfluid PAG 75-W-55000		430	-	55,000	7,900	240	6	1.09	30000

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
传真：86-21-64705533-209
网站：www.pingyiao.com
电话：86-21-64705533
服务热线：15900706965
邮箱：info@pingyiao.com

ArChine Arcfluid PAG 75-W-70000		500	-	72,000	9,500	235	8	1.09	39000
ArChine Arcfluid PAG 75-W-77000		-	380,000	-	11,685	239 (闭杯)	-16	1.10	-
ArChine Arcfluid PAG 75-W-100K		500	-	100,000	14,000	235	8	1.09	52000

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
电话：86-21-64705533
传真：86-21-64705533-209
服务热线：15900706965
网站：www.pingyiao.com
邮箱：info@pingyiao.com