


ArChine 聚醚类(PAG)合成润滑油**ArChine PAG 基础油系列产品介绍:**

ArChine 聚醚类合成润滑油 (PAG), 它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的, 其通式为:



ArChine Arcfluid PAG 50-A 系列是一种醇作为起始剂的含有相同重量的环氧丙烷基团的聚合物, 末端带有一个羟基。该系列产品在室温上可溶于水, 并且有不同的分子量和粘度等级。

ArChine Arcfluid PAG 75-W 系列是一种二醇作为起始剂的聚合物, 含 75%重量百分比的环氧乙烷基团和 25%重量百分比的环氧丙烷基团, 带有两个末端羟基。该系列产品在 75 °C下是可溶于水, 且具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine PAG 基础油系列产品应用:**1. ArChine Arcfluid PAG 50-A-系列**

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂 (纺纤油)
- ArChine Arcfluid PAG 50-A-460/680/1000 可用作消泡剂

2. ArChine Arcfluid PAG 75-W-系列

- 用于生产水-乙二醇液压油
- 用于生产金属加工液
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂 (纺纤油)
- ArChine Arcfluid PAG 75-W-18000/75-W-55000 还可以用于生产淬火液

典型数据参数

上海坪尧贸易有限公司
地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
传真: 86-21-64705533-209
网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533
服务热线: 15900706965
邮箱: info@pingyiao.com

| 产品 | ISO 粘度 等级 | 粘度 指数 (VI) | SUS 100°F | 粘度 40°C (cSt) | 粘度 100°C (cSt) | 闪点 (°C)COC | 倾点 (°C) | 比重 (20/20° C) | 平均 分子量 M.W. |
|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------|
| Water soluble grades | | | | | | | | | |
| 水溶性(50%EO & 50%PO) | | | | | | | | | |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-10 | | 97 | 55 | 8.3 | 2.36 | 124 | -62 | 0.98 | 270 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-20 | | 165 | 100 | 19 | 4.59 | 196 | -51 | 1.01 | 520 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-30 | 32 | 197 | 170 | 33 | 7.45 | 232 | -42 | 1.03 | 750 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-50 | | 212 | 260 | 53 | 11.1 | 238 | -40 | 1.03 | 1100 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-80 | | 220 | 400 | 81 | 16.3 | 249 | -41 | 1.04 | 1270 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 50-A-100</u> | 100 | 215 | - | 100 | - | 235 | -50 | | |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 50-A-150</u> | 150 | 230 | - | 145 | 28 | 240 | -48 | 1.05 | 2000 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-220 | 220 | 239 | - | 217 | 41 | 240 | -42 | 1.06 | 2600 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-460 | 460 | 254 | 2000 | 440 | 70.2 | 249 | -32 | 1.06 | 2660 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-680 | 680 | 269 | 3520 | 700 | 117 | 243 | -29 | 1.04 | 3380 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 50-A-1000</u> | 1000 | 281 | 5100 | 1000 | 163 | 230 | -36 | 1.06 | 4500 |
| ArChine Arcfluid PAG 50-A-1500 | | - | - | 1500 | 233 | - | - | 1.06 | - |
| 产品 | ISO 粘度 等级 | 粘度 指数 (VI) | SUS 100°F | 粘度 40°C (cSt) | 粘度 100°C (cSt) | 闪点 (°C)COC | 倾点 (°C) | 比重 (20/20° C) | 平均 分子量 M.W. |
| Water soluble grades | | | | | | | | | |
| 水溶性(75%EO & 25%PO) | | | | | | | | | |
| ArChine Arcfluid PAG 75-W-60 | 100 | 184 | 450 | 60 | 19.6 | 240 | -15 | 1.10 | 980 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 75-W-130</u> | | 200 | | 130 | - | 230 | 2 | 1.05 | 1400 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 75-W-270</u> | | 207 | - | 270 | 41.3 | 250 | -7 | 1.09 | 2500 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 75-W-2000</u> | | 310 | - | 2000 | 295 | | | 1.1 | - |
| ArChine Arcfluid PAG 75-W-17000 | | 414 | 90,000 | 17,000 | 2545 | 265 | 4.4 | 1.09 | 12000 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 75-W-18000</u> | | 414 | - | 18,000 | 2,540 | 245 | 6 | 1.09 | 15000 |
| <u>ArChine Arcfluid PAG 75-W-55000</u> | | 430 | - | 55,000 | 7,900 | 240 | 6 | 1.09 | 30000 |
| ArChine Arcfluid PAG 75-W-70000 | | 500 | - | 72,000 | 9,500 | 235 | 8 | 1.09 | 39000 |

上海坪尧贸易有限公司
 地址：上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207室
 传真：86-21-64705533-209
 网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533
 服务热线：15900706965
 邮箱：info@pingyiao.com

ArChine Arcfluid PAG 75-W-77000 - 380,000 - 11,685 239 -16 1.10 -
(闭杯)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---------|--------|-----|---|------|-------|
| ArChine Arcfluid PAG 75-W-100K | 500 | - | 100,000 | 14,000 | 235 | 8 | 1.09 | 52000 |
|--------------------------------|-----|---|---------|--------|-----|---|------|-------|

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
传真：86-21-64705533-209
网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533
服务热线：15900706965
邮箱：info@pingyiao.com