

ArChine Microfluid A

半合成水溶性微乳化型切削油

产品描述:

ArChine Microfluid A 是用于黑色金属零件机械加工的水溶性半合成切削油，如铸铁零件，钢铁零件，低碳钢，中碳钢，高碳钢，合金钢零件，不锈钢件等的金属加工，切削和研磨。

产品应用及特性:

ArChine Microfluid A 极压半合成切削油：主要加工各种合金钢件的加工；钢铁、合金钢、不锈钢，铸铁和非铁金属的高要求加工。尤其是铸铁和高合金钢零件。

ArChine Microfluid A 即使在潮湿、闷热的亚热带天气情况，混入污水和不利于加工的环境下，乳化液仍具有长时间的稳定性而且不易发臭。

主要优点:

- 半透明易分散的乳化液
- 低泡沫性
- 良好的冲洗效果
- 长期稳定性，良好的储存性
- 长期可靠的腐蚀保护
- 良好的皮肤相容性
- 气味清新

技术参数:

浓缩液		乳化液	
粘度 20℃ (mm ² /s)	矿物油含量 %	PH 值 5 %	腐蚀保护
约 160	约 45	9.4	4 % 等级 0

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司
电 话：(86) 21 6470 5533
传 真：(86) 21 6470 5533-209
邮箱：info@pingyiao.com

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室
网 站：www.pingyiao.com
服务电话：(86)15900706965

折射因子: 1.00

备注: 制备乳化液时, 应在充分搅拌下将浓缩液慢慢加入到水中。如果用自动机械搅拌效果最佳。

推荐配比浓度:

钢铁和非铁金属的加工: > 4%

铸铁和高合金钢的加工: > 5%

铝合金的加工: > 5%

操作时乳化液的浓度可通过便携式折射计测出。°Brix值乘以折射计的值等于浓度%。有时由于旧的乳化液分散性差, 使得读数比较困难。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965