

亚群超低温硅脂**Archine LT Silicone Grease****产品概述**

亚群超低温硅脂（Archine LT Silicone Grease）是以复合锂基稠化精制的硅油，它是一种使用范围相当宽泛的润滑剂，从很低的温度（-65）到高温（+180）都有极佳的分油性和滑动性。高抗氧化性，低挥发性，防冷水或热水性，老化稳定性以及温度稳定性，密封性和在中央润滑系统中的输送性。可在弱酸以及弱碱性情况下使用。且能与多种塑料兼容。

性能特征

- 1、具有极宽的温度范围：-65~+180 基础油的粘度指数高
- 2、具有优异的抗氧化性，尤其适用于需长效润滑的场合
- 3、良好的抗水性能。优异的剪切稳定性
- 4、防腐蚀性能优良。
- 5、与多种塑料相容

推荐应用

亚群超低温硅脂（Archine LT Silicone Grease）主要应用于轻载、低到中高速运动的金属/金属、金属/塑料接合面上的润滑。在可移式冷冻设备、冷冻工厂的滚动轴承，公用设备开关塑料时钟马达、最大需量电度表，功率系数表，电表、雨刷器、马达齿轮、照相设备，光学仪器和测量设备、示波器，地球探测装置和轻低扭矩设备、启动离合器驱动装置、电动刮水器、电子钟、控制缆索及风扇轴承上应用相当广泛。

典型数据

外观	灰白色
基础油	甲基硅油
增稠剂	复合锂皂
粘度 +25℃	100 mm ² /s

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@pingyiao.com

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.pingyiao.com

服务电话：(86)15900706965

NLGI	2
工作针入度	260-300
操作温度范围	-65℃~+180℃
滴点	226 ℃
油分离性 % 7 天后、40 ℃	1.6
比重 @25℃ (77 ℉)	0.97
抗氧化性 bar 100小时 +99℃后的压力降	0.4
四球测试 N(Kg)	1200(122)

产品包装

Archine LT Silicone Grease

1Kg

罐装

亚群超低温硅脂

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965