

ArChine Borona PN08**亚群六方氮化硼粉末****产品特性:**

亚群六方氮化硼粉末耐腐蚀，电绝缘性很好。而且高温性能较好，常与氟化石墨、石墨与二硫化钼混合用作高温润滑剂，将氮化硼粉末分散在油中或水中可以作为拉丝或压制成形的润滑剂，也可用作高温炉滑动零件的润滑剂。

ArChine Borona PN08 为一般纯度粉体，单晶粒度小于 3 微米，平均粒径约 8 微米，呈片状，未经过特殊处理，比表面积较大，多应用于耐火材料、润滑脱模等领域。

产品用途:

- 耐火材料表面涂料
- 高温环境润滑、脱模
- 热压BN原料
- CBN原料

应用领域:

- 化妆品工业
- 玻璃、光学工业
- 金属工业
- 高分子工业
- 机械工业
- 电子工业

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965


网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

产品技术参数:

产品类型	六方氮化硼
BN 含量 (%)	98.5
B ₂ O ₃ 含量 (%)	<1.0
C 含量 (%)	<0.1
含氧量 (%)	<1.2
Si, Al, Ca (%)	<60ppm (每个)
Cu, K, Fe, Na, Ni, Cr (%)	<20ppm (每个)
D ₅₀	8μm
晶体大小	<3μm
BET (m ² /g)	14
旋转密度(g/cm ³)	0.22

产品粒径分布:



诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手机: (86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com