



上海坪尧贸易有限公司

BASF Desiccite®25 吸附剂 高性能粘土干燥剂

产品描述

巴斯夫公司具有半个多世纪的干燥剂的制造经验，其生产的 BASF Desiccite®25 吸附剂，是当前最有效和具有经济成本效益的干燥剂。BASF Desiccite®25 干燥剂具有化学惰性和保护环境的性质，它可以有效的防止腐蚀、发霉和其它与湿度相关的问题，而在密封的容器内，这些问题都可能会对湿度敏感的物质产生影响。

通过生产以达到工业性能的最高标准，对于控制密封包装或密闭容器的大气湿度和水份，BASF Desiccite®25 干燥剂已经达到或者超过了军用标准 Mil-D-3464E 的要求。BASF Desiccite®25 干燥剂是由通过了 ISO9002 认证的生产设施生产的，公司在美国储备了大量的高档蒙脱土，以确保其可用性和货物及时发送。

应用信息

BASF Desiccite®25 干燥剂具有去腐殖化的特点，它可以有效的保护各种对湿度敏感的产品，其应用主要包括：

电子设备；

机械元件；

摄影及光学设备；

航空航天及军事设备；

食品的包装、装运及储存；

化学品包装；

吸湿材料。

装运形式

BASF Desiccite®25 干燥剂具有多种尺寸，从 1/6 (5g) 尺寸到 80 (6bs) 尺寸都有，包装：5 加仑/桶；30 加仑/铁桶。大体积的 BASF Desiccite®25 干燥剂也有。

各种可供包装的方式包括：热封牛皮纸、高密度聚乙烯合成纸以及缝合的包。高密度聚乙烯合成纸袋常用于要求具有防尘、自由微粒的包装。

关于巴斯夫

作为世界领先的化学品公司，巴斯夫的产品范围包括化学制品、塑料制品、高性能产品、农产品、精细化学品、原油和天然气。巴斯夫提供的智能化解决方案和创新产品使它的顾客获得了较大的收益，逐步迈向成功。同时，巴斯夫开发并利用新技术开拓更多的市场商机，有机

地址：上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

结合经济发展、环境保护和社会责任三大支柱，开创美好的未来。

典型性能		
水蒸气（平衡）吸附量77 F	相对湿度	水的吸附量
	80%	26%
	60%	21%
	40%	18%
化学组成	20%	9%
	SiO ₂ , %	70%
	Al ₂ O ₃ , %	20%
	MgO, %	5%
	CaO, %	3%
Fe ₂ O ₃ , %	2%	

袋及容器的信息							
Desiccite®25 代码	袋的大小	袋/容量	容器类型	大约重量wt	袋的材料	袋的类型	袋的容积
J9600005	1/6	1200	5gal.pail	22	牛皮纸	1&11	2 ^{1/4} *3*3/16
J9602005	1/3	700	5gal.pail	24	牛皮纸	1&11	2 ^{1/4} *3*9/32
J9604005	1/2	550	5gal.pail	27	牛皮纸	1&11	3 ^{1/4} *3*5/16
J9606005	1	300	5gal.pail	28	牛皮纸	1&11	4 ^{1/2} *3*11/32
J9606026	1	1300	30gal.Fiber	112	牛皮纸	1&11	4 ^{1/2} *3*11/32
J9609005	2	150	5gal.pail	28	牛皮纸	1&11	4 ^{1/2} *4 ^{1/2} *1/2
J9609026	2	800	30gal.Fiber	133	牛皮纸	1&11	4 ^{1/2} *4 ^{1/2} *1/2
J9613026	4	500	30gal.Fiber	162	牛皮纸	1&11	5 ^{1/2} *4 ^{1/2} *5/8
J9615030	8	300	30gal.Fiber	190	缝合纸	1	8 ^{1/4} *3*1/2
J9619030	8	300	30gal.Fiber	193	缝合纸	11	8 ^{1/4} *3*1/2
J9621030	16	150	30gal.Fiber	189	缝合纸	1	8 ^{1/4} *5*1/2
J9626030	16	150	30gal.Fiber	191	缝合纸	11	8 ^{1/4} *5*1/2
J9628026	80	25	30gal.Fiber	158	缝合纸	1	14 ^{3/4} *9*2 ^{1/2}
J9628030	80	30	30gal.Fiber	181	缝合纸	1	14 ^{3/4} *9*2 ^{1/2}
J9600105	1/6	1200	5gal.pail	22	聚乙烯合成纸	1&11	2 ^{1/4} *3*3/16
J9602105	1/3	700	5gal.pail	24	聚乙烯合成纸	1&11	2 ^{1/4} *3*3/16
J9604105	1/2	550	5gal.pail	27	聚乙烯合成纸	1&11	2 ^{1/4} *3*9/32
J9606105	1	300	5gal.pail	28	聚乙烯合成纸	1&11	3 ^{1/4} *3*5/16
J9606126	1	1300	30gal.Fiber	112	聚乙烯合成纸	1&11	4 ^{1/2} *3*11/32
J9609105	2	150	5gal.pail	28	聚乙烯合成纸	1&11	4 ^{1/2} *3*11/32
J9609126	2	800	30gal.Fiber	133	聚乙烯合成纸	1&11	4 ^{1/2} *4 ^{1/2} *1/2
J9613126	4	500	30gal.Fiber	162	聚乙烯合成纸	1&11	5 ^{1/2} *4 ^{1/2} *1/2
J9615126	8	300	30gal.Fiber	190	聚乙烯合成纸	1&11	8 ^{1/2} *4 ^{1/2} *1/2

注：袋的类型1指普通的，11指无尘的

地址：上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com