



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

BOTE 复合磺酸钙 2 号润滑脂

BOTE Calsul Complex Grease 2#

产品概述

BOTE 复合磺酸钙基脂 (BOTE Calsul Complex Grease 2#) 以复合磺酸钙稠化精制的高粘度矿物油, 并加入多种添加剂而制成的润滑脂。该产品具有优良的高温性能、胶体安定性、抗磨极压性、抗水性和防锈抗腐蚀性, 且不含有重金属添加剂。并具有多效通用、寿命长等特点。适用于钢厂、纸业、矿山、塑料挤压和纺织、汽车、重型机械等各种复杂条件下轴承以及齿轮蜗轮等的润滑。

产品特性

- 1、具备优异的高温耐热性能, 在高温下不分解、不软化。
- 2、优良的极压抗磨性能, 特有的稠化剂颗粒能在接触面形成微滚球层, 有效降低金属表面摩擦。
- 3、良好的抗水性能, 不会被水冲洗掉或因吸水而变软。
- 4、防腐蚀性能优良, 能抵抗海水对金属表面的侵蚀。

产品应用

BOTE 复合磺酸钙基脂 (BOTE Calsul Complex Grease 2#) 主要应用于钢铁、电力、造纸、采矿、塑料挤压和纺织工业等行业中具有高温、含水和重负荷条件下的设备上的润滑, 如: 钢铁厂轧机炉前轴承、载重汽车轮轴、含水蒸汽和酸性气体条件下的食品机械设备、铲土机、垃圾捣碎机、剪床、拉幅机架轴承 (塑料和纺织工业)、螺旋传动轴承、挤压机推力轴承、干燥炉烘燃传动轴承以及风扇轴承等设备。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站: www.pingyiao.com

E-mail: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533

传真: 021-64820538

24H: 15900706965

技术参数

序号	项 目	质量指标	试验方法
		2 号	
1	外观	均匀光滑 软膏	目测
2	工作锥入度, 0.1mm	265~295	GB/T269
3	滴点, °C 不低于	280	GB/T3498
4	腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T7326 乙法
5	延长工作锥入度 0.1mm 变化率, % 10 万次	20	GB/T269
6	水淋流失量 (79°C, 1h), % 不大于	1.5	SH/T0109
7	氧化安定性 (99°C, 100h, 0.770Mpa) 压力降, Mpa 不大于	0.070	SH/T0325
8	相似粘度 (-10°C, 10S ⁻¹) Pa·S 不大于	1000	SH/T0048
9	蒸发度 (180°C, 1h), % 不大于	3	SH/T0337
10	钢网分油 (100°C, 24h), % 不大于	5	SH/T0324
11	四球机试验: P _B , N 不小于 P _D , N 不小于	1078 4900	SH/T0202

产品包装

800g 罐装
10Kg 桶装
180Kg 桶装

上海坪尧贸易有限公司
地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室
网站: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com

电话: 021-64705533
传真: 021-64820538
24H: 15900706965