



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

博特超低温硅脂

BOTE Silicone Grease 2

产品概述

博特超低温硅脂 (BOTE Silicone Grease 2) 是以复合锂基稠化精制的硅油，它是一种使用范围相当宽泛的润滑剂，从很低的温度 (-60℃) 到高温 (+180℃) 都有极佳的分离和滑动性。高抗氧化性，低挥发性，防冷水或热水性，老化稳定性以及温度稳定性，密封性和在中央润滑系统中的输送性。可在弱酸以及弱碱性情况下使用。且能与多种塑料兼容。

性能特征

- 1、具有极宽的温度范围：-60 °C ~ +180 °C
- 2、基础油的粘度指数高
- 3、具有优异的抗氧化性，尤其适用于需长效润滑的场合
- 4、良好的抗水性能。优异的剪切稳定性
- 5、防腐蚀性能优良。
- 6、与多种塑料相容

推荐应用

博特超低温硅脂 (BOTE Silicone Grease 2) 主要应用于轻载、低到中高速运动的金属/金属、金属/塑料接合面上的润滑。在可移式冷冻设备、冷冻工厂的滚动轴承，公用设备开关塑料时钟马达、最大需量电度表，功率系数表，电表、雨刷器、马达齿轮、照相设备，光学仪器和测量设备、示波器，地球探测装置和轻低扭矩设备、启动机离合器的驱动装置、电动刮水器、电子钟、控制缆索及风扇轴承上应用相当广泛。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1210 室

网站：www.pingyiao.com

E-mail：info@pingyiao.com

电话：021-64705533

传真：021-64820538

24H: 15900706965



上海坪尧贸易有限公司

诚征台湾市场和香港市场的独家总经销商

典型数据

外观	灰白色
基础油	甲基硅油
增稠剂	复合锂皂
粘度 +25° C	100 mm ² /s
NLGI	2
工作针入度	260-300
操作温度范围	-60 °C to +180 °C
滴点	226°C
油分离性 % 7天后、40 °C	1.6
比重 @25° C (77 °F)	0.97
抗氧化性 bar 100小时 +99 °C后的压力降	0.4
四球测试 N(Kg)	1200 (122)

产品包装

BOTE Silicone Grease 2
博特超低温硅脂

每罐 1kg 包装