



meguinfo

Art.-Nr. 2304.000

Stand: 04.06

megol Schneidoel 32 EP

megol Schneidoel 32 EP ist ein nicht wassermischbares, chlorfreies Hochleistungsschneidöl mit EP-Additiven und polaren Wirkstoffen. Es ist ölnebelarm und eignet sich besonders für die Zerspanung von legierten Stählen, Buntmetalle sollten damit nicht bearbeitet werden. Vorzugsweise auf Bearbeitungszentren, Automaten und einzelbefüllten Maschinen zum Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen sowie schwierigen Bearbeitungsvorgängen. Durch die ausgewogene Additivierung werden – bei sorgfältiger Auswahl – ausgezeichnete Werkstoffoberflächen und optimale Werkzeugstandzeiten gewährleistet.

Kennzeichnung nach DIN 51502: SLP 32

Kenndaten

ca. Werte

ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519		VG 32
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	32
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	5,4
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		100
Farbe nach ASTM	DIN 51578		1,0
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	890
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 22
Asche, Oxid	DIN EN 7	g/100g	0,2
Gehalt an Asphaltenen	DIN 51595	g/100g	m.n.n. *)
Gehalt an ungelösten Stoffen	DIN 51592	g/100g	m.n.n. *)
Wassergehalt	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n. *)
Neutralisationszahl, sauer	DIN 51558 Teil 1	mg KOH/g	1,3
Verseifungszahl	DIN 51559	mg KOH/g	9,0

Shanghai Jichuan Trading Co.,Ltd.

Add: No 1201, Yinhai Building, Caoxi Road,
Xuhui District, Shanghai

24h Hotline: 15900706965

Website: www.pingyiao.com

Tel: (86) 021-64820099

Fax: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



Shanghai Jichuan Trading

*) m.n.n. = mengenmäßig nicht nachweisbar

Shanghai Jichuan Trading Co.,Ltd.

Add: No 1201, Yinhai Building, Caoxi Road,
Xuhui District, Shanghai

24h Hotline: 15900706965

Website: www.pingyiao.com

Tel: (86) 021-64820099

Fax: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn