



上海及川贸易有限公司

LIQUI Prime 5404

产品描述

LIQUI Prime 5404是不含甲苯的附着力促进剂，是具有加速粘合性能的连接剂。用于直接给塑料车辆车体上漆和连接LIQUIMATE超级粘合剂8000

产品特性

- 用于不同金属表面的粘合性预处理
- LIQUIMATE超级粘合剂8000的附着力促进剂

技术参数

成分	聚亚安酯
颜色	黑色
味道	特有的
颜料	灯黑
密度20°C	0.9g/ cm ³
粘度23°C	<16 秒
闪点	-8°C
干燥时间	50-150秒 (23°C/50%.r.h)
沸点	77°C
处理温度	理想的10°C -40°C
间断周期	最少10分钟 (23°C/50%.r.h) 取决于使用方法，薄膜必须无灰尘。 最多8-24小时，取决于LM5404或LIQUI Wipe4001的LM再活化类型
储藏期	12个月，在未开启的容器中
在已打开容器中的稳定性	100ml: 5天
储藏	温度+5°C -+25°C ， 短期40°C以上

应用

用于LIQUIMATE超级粘合剂8000不同表面的粘合性预处理以及塑料车体车辆的直接上漆

应用

适当的摇动容器直到钢球自由工作，然后再摇动其他产品几分钟

注意:

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

产品对湿气非常敏感

已打开的容器在除去容量之后必须再次封闭

准备粘合表面

用清洁剂和稀释剂清洁污染表面

可用包装

LIQUI Prime 5404

100ml 铝瓶

Part No. 6131

处理器材

涂药器/毛纺擦拭布

Part No. 6203

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn