



上海及川贸易有限公司

蜡质腐蚀抑制剂

产品描述

德国力魔Liqui Moly蜡质腐蚀抑制剂是一种含有溶剂的涂层材料，是基于蜡，酯，树脂，溶剂和特殊抑制剂的腐蚀抑制剂。由于其卓越的蔓延性能，蜡质腐蚀抑制剂能很好的渗入到需要保护的空間（如焊缝）。干膜具有良好的粘和防腐特性。不会轻易流出裂缝，因此主要作为保护剂，维修过程中的预防措施，车辆，建筑机器，农业的后处理。

产品特性

- 加工过程中的低薄雾
- 故障维修后的遮盖喷雾
- 出色的蔓延特性
- 杰出的防腐特性

技术参数

基础	蜡/树脂
颜色	棕色
味道	溶剂型
形态	液态
密度20°C	0.85 g/cm ³
粘度20°C	3750 mPas
固体含量	47+/- 2%
闪点	26 °C
沸点	135 °C
干燥时间	2-3小时
防腐蚀性，盐雾测试ASTM B117	多于1000小时
干燥膜的耐热	80°C -90°C
耐热性	-30°C -+90°C
处理温度	15°C -25°C
霜冻危险	无
储藏温度	5°C -25°C
干燥膜的耐热	80°C -90°C

应用

蜡质腐蚀抑制剂主要用于车辆基底，尤其是用于所有保护涂层的后处理，如PVC，PVC/蜡，沥青/橡胶，树脂/橡胶。

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

蜡质腐蚀抑制剂还能用于悬浮零部件的处理，如车轴，车轮悬挂物和弹簧。用蜡质腐蚀抑制剂处理能提供给这些处理步骤最适宜的防腐保护。

需要用蜡质腐蚀抑制剂处理的表面必须预先清洁和除去灰尘。表面须干燥，干净无油脂，无灰尘。

蜡质腐蚀抑制剂可以用UBS喷枪，Part No. 6219或压力罐喷枪，Part No.6220，带3bar的操作压力。使用前充分摇动喷罐。该产品可以用于垂直表面。根据天气条件和涂层厚度，2-3小时后车辆可准备驱动。最终完全干燥大约12-14小时。

注意：

不要将蜡质腐蚀抑制剂喷到机械接头，排气装置，催化转炉或刹车系统。

阻塞的喷枪可能引起喷罐的爆炸
必须遵循喷枪的操作指导
用完后，用清洁剂清洗喷枪

可用包装

Rust Protection Wax

500 ml
1 L

Part No.6103
Part No. 6104

处理设备

-UBS 喷枪

Part No. 6219

-压力罐喷枪

Part No. 6220

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn