



上海及川贸易有限公司

蜡质底部保护 黑色 (Wax Underbody Protection)

产品描述

德国力魔Liqui Moly蜡质底部保护 黑色 (Wax Underbody Protection)是腐蚀抑制剂。由于含在里面的蜡和树脂，干燥时形成一层连续的保护薄膜。这种材料能用于细微喷洒，具有很高的硬度。干燥的薄膜具有好的粘性和防腐蚀性能。蜡质底部保护 黑色主要用于维修所有工厂用的密封底部涂层。这种产品保护所有的汽车底部。

产品特性

- 能用于细微喷洒
- 带有薄涂层厚度的连续薄膜
- 快速干燥
- 坚硬
- 非常好的处理特性
- 用于不可接触区域的后处理
- 基于PVC，橡胶树脂，橡胶沥青和蜡质底部的补充保护

技术参数

成分	蜡/树脂
颜色	无烟煤色
味道	特有的
密度20°C	0.87g/cm ³
推进剂	丙烷/丁烷
固体含量	大约52%
2-3交叉模式的涂层厚度	100-200 um干燥膜
干燥时间	1-2小时
防热性	-30°C -+90°C
处理温度	15°C -25°C
霜冻危险	无
储藏温度	5°C -25°C
储藏时间	24个月
防腐蚀性，盐雾测试ASTM B117	1000小时以上

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

应用

基于PVC，橡胶树脂，橡胶沥青和蜡质底部的保护涂层的维修，后处理，或补充，以及蜡质底部相应接触不到的区域。事故维修后的选择性应用和维修。

需要用蜡质底部保护处理的表面必须预先清洁和除去灰尘。表面须干燥，干净无油脂，无灰尘。

材料最好用于室温条件下。摇晃瓶罐，直到钢珠自由活动，继续摇动瓶罐一段时间，喷涂时将瓶垂直，距离表面20-30厘米喷上薄薄的一层。磨损和腐蚀抵抗力会随喷剂的厚度而增加。因此，在短时间内。需要重复喷涂1-2次。

用完后，倒置瓶身，喷洒直到喷嘴清洁，推进剂出现。

注意：

不要将材料喷到移动部位和热的元件上，如机械接头，引擎，齿轮箱，驱动轴，排气管，催化转炉和制动系统。

可用包装

蜡质底部保护 黑色

500ml 气雾

Part No. 6100

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail：info@jichuan.sh.cn