



# 上海及川贸易有限公司

## 传输流体油脂GP00H-25 (Transmission Fluid Grease GP00H-25)

### 产品描述

德国力魔Liqui Moly传输流体油脂GP00H-25是一种钠皂的传输流体油脂。由精选的原料和特殊添加剂制造而成的。这种油脂含有抗磨损的添加剂。它的特性是杰出的防腐蚀性能,用于封闭传输中指定的油脂润滑。

温度范围: -25°C -+100°C。短期高温允许到+120°C

符合以下的等级和规格:

标签根据 DIN51502 GPOOH-25  
润滑脂 DIN51826 GPOOH-25

### 技术参数

外观和紧密度	自然色, 半流体和伸展性能		
皂化类型	Na		
基础油			
粘度+40°C	DIN51562	mm <sup>2</sup> /s	220
闪点	DIN ISO2592	°C	240
倾点	DIN ISO3016	°C	-20
下降点	DIN ISO2176	°C	150
稠度	DIN 51818		00
工作针入度	DIN ISO2137	0.1mm	405-425
流体稳定性	DIN ISO2137		
5000和60后的不同点		0.1mm	<30
100000和60后的不同点		0.1mm	<40
防腐蚀性能			
EMCOR方法	DIN51802	Corr.Char.	0
铜条测试	DIN51811	Corr.Char.	1-100
同体异质粒子			
检验屏孔140u	DIN51813	Mg/kg	<4

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)



# 上海及川贸易有限公司

含水量	DINISO3733	g/100g	<0.1
灰, 氧化物	DINEN7	g/100g	1.0
齿轮装配检验	DIN51354		12
Method A/2.8/90	损坏强度等级 Spec.wt.change	Mg/kwh	<0.27
四围检测/焊接	DIN51350 part 4	N	3000/3200

可用包装

传输流体油脂GP00H-25

25kg  
50 kg  
80 kg

Part No. 4196  
Part No. 4197  
Part No. 4198

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: [info@jichuan.sh.cn](mailto:info@jichuan.sh.cn)