



上海及川贸易有限公司

Megol Hydraulikoel HLP150

HLP 液压油是用于液压系统的矿物油，含有抗老化和抗腐蚀极压的活性成分。这种添加剂能够应用及满足液压系统中高温高压，水的腐蚀，保护泵的磨损的工作环境。

规格 Hydraulic Oil DIN 51524-HLP150

性能			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG150
黏度@0°C	DIN51562	mm ² /s	3250
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	150
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	14.8
黏度指数	DIN ISO2909		95
颜色 (对应 ASTM)	DIN51578		3.5
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	880
闪点	DIN ISO2592	°C	250
倾点	DINISO 3016	°C	-22
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	0.16
灰分, 硫酸盐	DIN 51759	g/100g	0.17
残碳	DIN51551	g/100g	0.5
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和值, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.5
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-B
铜腐蚀	DIN51579	等级	1-125A3
老化特性 中和值 100 小时以后	DIN51587	mg KOH/g	<2
泡沫特性	DIN51566		S1B-30/0 S2B-50/0 S3B-30/0
properties against sealing material SRE DIN53538 - 1,7 天 100 °C后	change in volume change in hardness	% -by-vol shore	+2.5
			-1.5

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

FZG 齿轮测试 A/8.3/90	DIN51354 负载失消水平 重力变化	mg/KWH	12 <0.27
	V105C ring	mg	50
Vickers pump test wear after 250h	blade	mg	12

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn