



上海及川贸易有限公司

Megol Mehrzweckfett KF2K-30(含石墨)

是精选基础原料和专门添加剂生产的锂基润滑脂。用于一般负荷的滚轴和中高速的平磨损的润滑。也可用于水分和粉尘的操作环境。含有石墨提高运行特性。

使用温度 -30~120℃

短期可达温度 130℃

符合 DIN51502 的类型 KF2K-30

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 特性 | | | 典型 |
| 外观 | | | 黑色、柔软 |
| 皂化类型 | | | 锂基 |
| 基础油: | | | |
| 黏度@40℃ | DIN51562 | mm ² /s | 120 |
| 闪点 | DIN ISO2592 | ℃ | 230 |
| 倾点 | DINISO 3016 | ℃ | -22 |
| 滴点 | DIN ISO 2176 | ℃ | 180 |
| 稠度等级 | DIN 51818 | | 2 |
| 标准锥入度 | DIN ISO 2137 | 0.1mm | 265-295 |
| 剪切安定性 | DIN ISO 2137 | | |
| 5000 次与 60 次差 | | 0.1mm | <10 |
| 100000 次与 60 次差 | | 0.1mm | <30 |
| 抗水性 | DIN 51807-1 | | 1-90 |
| 抗腐蚀性 | | | |
| EMCOR 方法 | DIN51802 | 腐蚀等级 | 0 |
| 铜片测试 | DIN51811 | 腐蚀等级 | 1-125 |
| 固体颗粒 test screen mesh140μ | DIN 51813 | mg/Kg | <4 |
| 水分 | DIN ISO 3733 | g/100g | <0.1 |
| 中和值, 碱 | DIN51809-1 | mg KOH/g | 2.0 |
| 分油性 7 天后@40℃ | DIN51817 | g/100g | 3.6 |
| 氧化灰分 | DIN EN7 | g/100g | 1.3 |
| 硫酸盐, 灰分 | DIN 51803 | g/100g | 2.0 |
| mechanical/dynamic test A | DIN51806 | | pass |
| test B @120℃ | DIN51806 | | pass |
| 筒抗磨损测试 | | g/min | 10 100 |
| 7mm@+20℃ | | | 3.6 5.5 |
| 7mm@-20℃ | | | 24 60 |
| 16mm@+20℃ | | | 1.4 1.8 |
| 16mm@-20℃ | | | 3.8 7.8 |

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

| | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|
| 抗水淋实验@38℃ | ASTM D1264 | g/100g | 1.8 |
| 氧化安定性 压力损失@100h+99 ℃ | DIN51808 | bar | < 0.5 |

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn