



上海及川贸易有限公司

Megol Walzlagerfett K3N-30

一种精选基础原料和特殊添加剂生产的锂基脂,用于轴衬润滑和中高速度中高负荷的滚轴或平摩擦润滑,也可作潮湿和粉尘的操作环境。

适用温度 -30℃~140℃

特性			典型
外观			自然色、柔软
皂化类型			锂基
基础油:黏度@40℃	DIN51562	mm ² /s	100
闪点	DIN ISO2592	℃	236
倾点	DINISO 3016	℃	-25
滴点	DIN ISO 2176	℃	190
稠度	DIN 51818		3
标准锥入度	DIN ISO 2137	0.1mm	220-250
剪切安定性	DIN ISO 2137		
5000 次 60 次差		0.1mm	<5
10000 次 60 次差		0.1mm	<10
100000 次 60 次差		0.1mm	<20
抗水性	DIN 51807		1-90
抗腐蚀性			
EMCOR 方法	DIN51802		0
铜片测试	DIN51811		1-100
固体成分			
test screen mesh140	DIN51813	g/Kg	<4
水分	DIN ISO 3733	g/100g	<0.1
中和值, 碱	DIN51809	mgKOH/g	2.0
油分离性 7 天后@40 度	DIN51817	g/100g	2.5
氧化灰分	DIN EN7	g/100g	1.5
硫酸盐, 灰分	DIN 51575	g/100g	2.5
氧化安定性 压力损失 @100h+99 ℃	DIN51808	bar	< 0.3
mechanical/dynamic test A	DIN51806		PASS
test B@120℃	DIN51806		PASS
抗水淋实验@38℃	ASTM D1264	g/100g	0.7

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

*) m.n.n.=未检出

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn