



上海及川贸易有限公司

Megol walzlagerfett KP2K-30

是为高温和高负荷的滚轴和平磨损润滑的高质量锂基脂。不仅含有抗腐蚀和抗氧化添加剂，而且含有能够提供最佳润滑性能的极压添加剂。并且保证含水 20%以上时也有同样的润滑效果。

适用温度范围 -30~130℃

符合 DIN51502 KP2K-30

被批准 Lubricating grease DIN51825 -KP2K-30

特性			典型值
外观			自然色、柔软
稠化类型			Li-Ca
基础油@40℃	DIN51562	mm ²	200
闪点	DIN ISO2592	℃	240
倾点	DIN ISO3016	℃	-25
滴点	DIN ISO2176	℃	182
稠度等级	DIN51818		2
标准锥入度	DIN ISO2137	0.1mm	275-295
剪切稳定性	DIN ISO2137		
5000 次与 60 次的差		0.1mm	<10
100000 与 60 次的差		0.1mm	<20
Timken-测试			
431bs 磨损		mg	<4.0
重量		lbs	50
抗水性	DIN51807-1		1-90
抗腐蚀			
Emcor 方法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片测试	DIN51811	腐蚀等级	1-100
固体颗粒			
Test screen mesh 140	DIN51813	mg/Kg	<4
水分	DIN51813	g/100g	<0.1
中和值 碱	DINISO 3733	mgKOH/g	2.0
分油性 7 天@40℃	DIN51817	g/100g	4.5
氧化灰份	DIN EN7	g/100g	1.5
硫酸盐灰分	DIN51803	g/100g	3.0
pipefriction resistance in the shell-de Limon rheometer Delivery rate 7 mm@20℃			g/min 1 10 100 bar/m <2.2 <3.2 <5.5

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

7 mm@-20°C delivery rate 16 mm@20°C 16 mm@-20°C			bar/m<9 <24<100 g/min 10 100 200
抗氧化性 下降压力@100h+99 °C	DIN51808	bar	<0.3
无压力特性@20°C	SEB181-35		
3min 10min		bar bar	<2.0 <1.8
flowm pressure@-30 °C	DIN51805	mbar	900

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn