



上海及川贸易有限公司

megol walzlagerfett KPF2K-20

是精选基础原料和专业添加剂生产的锂基润滑脂。为高负荷滚轴和中高速度平磨损提供良好的润滑。甚至在工业和有水的条件下也能提高压力承载能力，和运行特性。含有二硫化钼极压添加剂。

使用温度 -20~130℃ 最高可达 140℃

符合 DIN51502 KPF2K-20

规格 Lubricating grease DIN51825-KPF2K-20

特性			典型值
外观			黑色、光滑、柔软
稠化类型			Li
基础油@40℃	DIN51562	mm ²	200
闪点	DIN ISO2592	℃	240
倾点	DIN ISO3016	℃	-22
滴点	DIN ISO2176	℃	182
酬度等级	DIN51818		2
标准锥入度	DIN ISO2137	0.1mm	275-295
剪切稳定性	DIN ISO2137		
5000 次与 60 次的差		0.1mm	<10
100000 与 60 次的差		0.1mm	<25
抗水性	DIN51807-1		1-90
抗腐蚀			
Emcor 方法	DIN51802	腐蚀等级	0
铜片测试	DIN51811	腐蚀等级	1-125
固体颗粒			
Test screen mesh140	DIN51813	mg/Kg	<4
水分	DIN51813	g/100g	<0.1
中和值, 碱	DINISO 3733	mgKOH/g	2.0
分油性 7 天@40℃	DIN51817	g/100g	3.5
氧化灰份	DIN EN7	g/100g	3.0
硫酸盐灰分	DIN51803	g/100g	4.5
Mechanical/dynamic test A	DIN51806		pass
test B@120℃	DIN51806		pass
pipefriction resistance in the shell-de Limon rheometer Delivery rate 7 mm@20℃			g/min 10 100 bar/m 6.0 8.5

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

7 mm@-20°C			bar/m 30 77
16 mm@20°C			bar/m2.0 2.7
16 mm@-20°C			bar/m8.5 14.5
抗水淋实验@38°C	ASTM D 1264	g/100g	0.7
抗氧化性 下降压力 @100h+99 °C	DIN51808	bar	<0.5
VKA welding power	DIN51350T4	N	3800/4000

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn