



Megol Getriebeoel CLP 15

拥有杰出润滑性能和防磨损性能的极压润滑剂。由高质量基础油和最高级的硫磷添加剂制成。适用于高负载的工业齿轮、滚动或滑动轴承，同样适用于配有循环系统的大型设备。

规格 lube oil DIN51517-CLP15

典型数据			近似值
ISO粘度等级	DIN 51519		VG 15
粘度 0°C	DIN 51562	mm ² /s	98
粘度 40°C	DIN 51562	mm ² /s	15
粘度 100°C	DIN 51562	mm ² /s	3,4
粘度指数	DIN ISO 2909		100
密度 15°C	DIN 51757	kg/m ³	865
闪点	DIN ISO 2592	°C	200
倾点	DIN ISO 3016	°C	-26
空气分离能力/ 50°C	DIN 51381	min.	3
破乳化能力/ 54°C	DIN 51599	min.	<10
灰分, 氧化物	DIN EN 7	g/100g	0,03
灰分, 硫酸盐	Din 51759	g/100g	0,04
沥青质含量	DIN 51595	g/100g	m.n.n.*)
不溶解物含量	DIN 51592	g/100g	m.n.n.*)
水含量	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n.*)
中和指数,酸	DIN 51558 Part 1	mg KOH/g	0%
钢腐蚀效果	DIN 51585	腐蚀级别	0-B
铜腐蚀效果	DIN 51759	腐蚀级别	1-125 A3
老化性质			
粘度增大	DIN 51586	%	1,0
沉淀物	DIN 51586	ml	<0,05
中和指数 1000h后	DIN 51587	mg KOH/g	<2,0
起泡性质	DIN 51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
对于密封材料			
SRE-NBR 1 按照			
DIN 53538 Part 3	体积改变	%-by-vol.	+7
100°C下7天后	硬度改变	Shore	-3
FZG-齿轮测试, 短			
常规测试 A/8,3/90	DIN 51354 part 2		10
	破坏荷载等级	mg/KWh	< 0,27
	比重变化		

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

*) m.n.n. = 不可检测到的量

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn