



上海及川贸易有限公司

Megol Getriebeoel CLP100

本品是采用高质量的基础油和现代硫、磷添加剂调和的有出色润滑效果和磨损保护的极压润滑油。适合于高压力符合的齿轮、滚轴平摩擦。也适合大工厂的循环系统润滑。

规格

lube oil DIN51517-CLP100

性质			典型值
ISO 黏度等级	DIN51519		VG100
黏度@0°C	DIN51562	mm ² /s	1900
黏度@40°C	DIN51562	mm ² /s	105
黏度@100°C	DIN51562	mm ² /s	11.6
黏度指数	DIN ISO2909		97
密度@15°C	DIN51757	kg/m ³	890
闪点	DIN ISO2592	°C	240
倾点	DINISO 3016	°C	-24
空气释放值@50°C	DIN51381	Min	5
抗乳化@54°C	DIN51599	min	15
氧化物灰分	DIN EN7	g/100g	0.03
灰分, 硫酸盐	DIN 51759	g/100g	0.04
沥青成分	DIN51595	g/100g	m.n.n*)
不溶物	DIN51592	g/100g	m.n.n*)
水分	DIN ISO 3733	g/100g	m.n.n*)
中和指数, 酸	DIN51558 Part1	mg KOH/g	0.5
钢腐蚀	DIN51585	等级	0-B
铜腐蚀	DIN51759	等级	1-125A3
老化特性			
黏度变化	DIN51586	%	1.0
体积变化	DIN51586	ml	<0.05
中和值, 1000	DIN51587	mg KOH/g	<2
蒂姆肯测试	SEB 181 302		
43 lbs,10 分钟后磨损		mg	<4.0
承载		lbs	60
泡沫特性	DIN51566		S1B-0/0 S2B-0/0 S3B-0/0
properties against sealing material SRE	change in volume	%-by-vol	+4

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn



上海及川贸易有限公司

DIN53538 - 1,7天 100 °C后	change in hardness	shore	-1.5
发动机短期齿轮测试 测试标准 A/8.3/90	DIN51354part2 负荷失效水平 比重变化	Mg/kwh	>12 <0.27

*m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话：15900706965

网址：www.pingyiao.com

电话：(86) 021-64820099

传真：(86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn