

上海及川贸易有限公司

Megol Turbinenoel TDL32

TDL 透平油矿物油是被用在润滑、控制稳定的气轮机、蒸汽轮机或者蒸汽能、电力能的机械。例如发电机、压速宿机、泵和传动系统。它含有提高抗磨、抗老化的活性添加剂。

符合/规格 Lubricating and Regulator oil DIN 51515-TD32 ISO VG32

| 特性 | | | 典型值 |
|--------------|----------------|-------------------|---------|
| ISO 黏度等级 | DIN51519 | | VG32 |
| 黏度@40℃ | DIN51562 | mm^2/s | 32 |
| 黏度@100℃ | DIN51562 | mm^2/s | 5.4 |
| 黏度指数 | DIN ISO2909 | | 99 |
| 颜色(ASTM) | DIN51578 | Д. | 1.5 |
| 密度@15℃ | DIN51757 | kg/m ³ | 875 |
| 闪点 | DIN ISO2592 | C | 215 |
| 倾点 | DINISO 3016 | C | -15 |
| 空气释放值@50℃ | DIN51381 | min | 5 |
| 抗乳化@54℃ | DIN51599 | min | 15 |
| 氧化物灰分 | DIN EN7 | g/100g | <0.01 |
| 沥青成分 | DIN51595 | g/100g | m.n.n*) |
| 不溶物 | DIN51592 | g/100g | m.n.n*) |
| 水分 | DIN ISO 3733 | g/100g | m.n.n*) |
| 中和值,酸 | DIN51558 Part1 | mg KOH/g | 0.1 |
| 钢腐蚀 | DIN51585 | 等级 | 0-A |
| 铜腐蚀 | DIN51579 | 等级 | 1-100A3 |
| 老化特性 | M | | |
| 中和值 1000 小时以 | DIN51587 | mg KOH/g | <2 |
| 后 | | | |

m.n.n=不可观察的数据

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室 24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099 传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn