



上海坪尧贸易有限公司

## NICRO (SWISS) AG

工业化学



### 140 Spezial-Korrosionsschutz 内部零件润滑剂

保护内部部件，防止污垢的形成和氧化

#### 优点

- 防止锈蚀损坏
- 抵御碎片和尘埃
- 无污渍
- 可以渗入链结，穿透锈层

#### 性能

NICRO 140 作为超薄的，看不见的保护膜黏附在表面上。该产品可以防止污垢的形成，具有良好的滑动性能。

NICRO 140 不能乳化，对使用碱性溶液清洗的部件，可以进行涂抹。

钢铁的保护期，在室内为一年左右，在室外 3 至 6 个月，在没有气象保障时

上海坪尧贸易有限公司  
地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室  
传真：86-21-64705533-209  
网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533  
服务热线：15900706965  
邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

达 30 天。对于更高的要求，NICRO 135 是一个理想的补充。

### 应用领域

- 模具和工具的维修
- 在加工过程中，保护小零件
- 塑料防护润滑
- 装运和运输保护

### 使用说明

部件在干燥和无尘的条件下喷涂，或用刷子刷涂层。电气设备或组件必须关闭并且没有电压。接头和工具可以重复使用，无需后处理。我们建议，在再加工或喷漆前，部件采用 NICRO901 清洗。

### 技术资料

#### Nicro 140 Spezial-Korrosionsschutz

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	红色、透明		
气味	特有的气味 <b>错误！未找到引用源。</b>		
闪点	24 °C		ASTM D 56
密度	0.77 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流动时间	10 s	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
在水中的溶解性	不溶		
涂层厚度	0.018 mm		
应用温度范围	- 20 °C ~ + 120 °C		
防止腐蚀	60 t 满足 满足		ASTM D-1748 MIL-C-16173E MIL-C-22235

### 生态因素

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



上海坪尧贸易有限公司

---

请注意安全表上的指示。

**常见包装**

喷雾剂:	400 ml
壶:	10 l
桶:	200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)