



上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



300 铝

液态的鳞片状纯铝在涂层时对腐蚀的影响

优点和好处

- 附着力好
- 温度从-40°C至+300°C
- 微观精细结构
- 吸附大多数材料
- 良好的耐化学性
- 很好的防腐性能

性能

凭借其新的表述，NICRO 铝 300 迅速和永久的保护不同材料的涂层部件，以防止腐蚀。

NICRO 铝 300 具有其鳞片状、微观精细结构的铝组分，以一个封闭涂层的形式沉积在基础材料上。混合的树脂与鳞片化合，以便牢固的与基础材料结合。

在研发过程中，发现其具有很好的附着性。NICRO 铝 300 很快硬化。经过固化，电镀的进程产生了很强的阴极保护作用。

强硬的保护膜可以承受热，冷，天气，盐水，油，汽油和许多溶剂的侵蚀。干燥的铝涂层是无毒的。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



使用领域

- 空调及通风技术
- 管道建设, 压缩机站传热管
- 机械, 集装箱
- 油箱涂层
- 热电厂建设, 热电厂
- 炼油厂
- 钢结构, 电厂钢结构

应用

涂层前表面应喷砂处理, 保持没有油和脂肪。如有必要, 可以先用 NICRO K-3 S 清洗。

NICRO 铝 300 用刷子或辊涂均匀地涂层, 并晾干约 30 分钟。

保持容器密闭。该产品含有蒸发速度快的不同溶剂。随后的稀释可能会影响质量。

保障: 我们保证未开封、未稀释的产品保质期 1 年。对于产品的加工和存储, 由用户负责。

规格

Nicro 300 Aluminium 300

测定大小:	值:	测试条件:	标准确定:
液体:			
颜色:	铝		
气味:	特征气味		
粘度:	12s	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
倾点:	+7 °C		
蒸发损失:	28.5 %		
密度:	0.95g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
最佳涂层厚度:	20 µm		
固化时间 / 小时:	Grade 1	10 min	
	Grade 5:	60 min	
	喷漆极限:	60 min	
表面涂层不透明度	50µm/m2	10	

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

生态因素

按照安全数据表上的说明。

包装

气雾剂: 400ml

NICRO (SWISS) AG CH-9469 Haag SG Tel. 081 / 750 36 80 Fax 081 / 750 36 90 e-mail: info@nicro.ch www.nicro.ch	分发:
---	-----

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

信息和本表数据是由我们最好的知识和经验编译成的，仅供参考。我们不能接受由第三方承担的责任，因为条件和应用方法不是我们所能控制的。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com