



上海坪尧贸易有限公司

NICRO 304 Bright Zink

保护铝锌基涂层

优点

- 有效快干的性能，保护锌镀层；
- 隔离铁锈的保护性能；
- 对清漆或面漆，不需要特殊的处理。

性能

被证实的具有表面保护作用的 Bright Zink，与铝合成的的涂料具有相同的优势。具有抵抗力的合成树脂颗粒可以使其具有更好的弹力保护性能。Bright Zink 包含一个流电工艺可以更好的保护阴极，以防止其生锈。

大气阻力

如果根据操作指南使用和应用，NICRO 304 在所有的气候环境内，具有长期的防水作用。它可以有效的防止气体、液体、水、盐水以及其它溶剂的侵蚀。

稀释比例

NICRO 304 Bright Zink 可以用 NICRO 305 稀释至 15%。

应用领域

- 钢铁工业；
- 维修商店；
- 机械制造业；
- 汽车制造业；
- 锁以及卫生用品商店；
- 化学工业；
- 船及其舰艇的建造；
- 发电站。

使用操作指南

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

去除表面的铁锈。表面需要被处理，主要是用喷砂或者 NICRO K-3S 来清洗和脱除油污。

在使用之前，需要摇匀喷雾剂，以使所有的液体产品混合均匀。

NICRO 304 Bright Zink 可以通过喷雾、刷、滚涂或者喷枪来使用。只用于薄的涂层。

做为主要的涂层，简单涂层厚度为 20~25um 就足够了。大约 10min 后就可以触摸。15min 后可以进一步的涂层。如果做为顶层涂料，厚度为 40~60um 即可。大约固化 12 小时后，其表面就可以浸渍涂料了。

技术资料

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	银灰色		
气味	特别的		
粘度	13s	20°C、100ml、4mm	DIN EN ISO 2431
非蒸发损失	25.8%		
密度	0.88g/ml	20°C	
闪点	-14°C		
温度范围	达到 150°C		
水蒸汽压	4000hpa		
水溶性	不溶		
蒸汽压	130mbar		

生态因素

请按照 EEC 安全数据表

NICRO 304 常见包装

喷雾剂 400ml

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

桶

5L

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com