



上海坪尧贸易有限公司

# NICRO (SWISS) AG

工业化学

通过 ISO 9001: 2000

## 技术资料表

### NICRO BOND V-20

#### 多孔材料氰基丙烯酸酯粘合剂

容易裂缝愈合的-良好的多孔材料，固化速度快

**NICRO BOND V-20** 是一种对氰基丙烯酸乙酯的氰基丙烯酸酯。由于特殊的稳定性，可以起到很好的保护作用，以防止过早聚合。在与碱性物质接触时，这种氰基丙烯酸酯很快聚合，大多数情况下，半成品物质表面的水份可以有效的阻止聚合反应的发生。

#### 物理性能

测量物理量	值	测试条件	测试标准
氰基丙烯酸酯单体（液态）			
基础单体	乙酯		
外观	无色透明		
粘度	1000 mPas	25 °C	
密度	1.06 g/cm <sup>3</sup>	20 °C	
闪点	85 °C		
冲压时间	30秒 5秒 3秒 > 60秒	金属（钢） 塑料（ABS） 橡胶（EPDM） 木材（榉木）	
保质期	12 个月	室温下，未开封过的 容器	
氰基丙烯酸酯聚合物（固体）：			
拉伸强度	#63 N/cm <sup>2</sup>	丁腈橡胶（橡胶）	
剪切强度	21.0 N/mm <sup>2</sup>	钢铁	

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

温度范围	- 55 到 +95 °C	(聚合物)	
------	---------------	-------	--

# =材料断裂

### 使用操作指南

粘结部件的表面必须保持清洁,干燥。氰基丙烯酸酯一滴一滴地涂在粘接表面上。胶粘剂涂层应尽可能的薄。然后压合要粘接的部分并保持一段时间。根据材料的不同,时间也会有所不同,由最初的几秒到几分钟不等。最后的聚合是在24小时之后。

### 危险指示

注意: 氰基丙烯酸酯能在几秒内粘结皮肤和眼睛。不要让儿童接触。刺激眼睛,呼吸系统和皮肤。不要吸入蒸汽。在与眼睛接触时,立即用清水冲洗并就医。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)