


NICRO (SWISS) AG

工业化学



NICRO LOK 25-00

中等粘度管道密封圈液体胶

管道和液压密封圈, 中等强度

直径R 2"

优点

应用范围比较广

快速固化

在持续的振动或突然的震动中, 防止松动

永久的螺丝保护

良好的抗腐蚀性和密封性

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com 邮箱: info@pingyiao.com



在固化状态时,对水,燃料,气体,油和许多化学溶剂不敏感

性能

液体NICRO LOK 25-00具有中等的粘度和强大的毛细管作用,因此可以自动地填充毛孔和各种形式的直径为0.25 mm的缝隙。固化后,产品形成一层强硬的薄膜,具有特别高的抗压强度,良好的耐化学性能和耐温性能。耐温性介乎-55°C至+150°C之间。与它产品相比,耐化学性是其独特的性质。该产品有时用于直径M20的螺栓保护。NICRO LOK 25-00也适用于不锈钢和钝化的表面。根据TRGI 86/96,该产品不允许用于安装家用气体。在长期使用与> 40°C的水接触的含铜化合物时,我们不建议使用,这是用户的责任范围。

应用领域

管道

压缩机制造

化学工厂

炼油厂

公路建设机械

维修及服务公司

使用操作指南

连接部件彻底需要清除脂肪,例如:用NICRO 901, NICRO 904或 NICRO 907的清除,使其干燥。NICRO LOK 25-00同时涂在两面,拧紧后尽量在高于20℃时固化。在低温时,最好使用活化剂F活化。这个请谨慎使用!因为其强大的毛细管作用,NICRO LOK 25-00立即进入很小的缝隙,在与金属部件接触时开始固化,排除氧气,形成抗压的,强硬的块状。多余的NICRO LOK 25-00还是液体。组装后它可以轻易的擦去。

技术资料

NICRO LOK 25-00

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com



测量物理量	值	测试条件	测试标准
液体状态			
外观	液体		
颜色	蓝色		
密度	1.12g/ml	25℃	
粘度	5000 - 7000	25°C,锭子 U/min	
	mPas	1/20	117
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	R 2"	- 131	
最大填缝	0.25 mm	XX	
保质期	12个月	25 °C	
固化 状态	_		
外观	强硬的薄膜	111	
手指强度	5 - 15 min	24 °C	
功能强度	0.5- 1 h	24 °C	
最终强度	1-3 h	24 °C	
分离扭矩	~ 21 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	~ 10 Nm		DIN 54 454
剪切强度	8 - 12 N/mm²		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 150		
	°C		
耐化学性	很好		

分离扭矩;由不锈钢螺钉M10×L35与螺母测定,并转换为剪切强度(根据DIN 54454 和DIN 54452)。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com 邮箱: info@pingyiao.com



弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考,是可靠的。Nicro (Swiss) AG不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求,在使用和处理时,采取预防措施,以避免发生不必要的危险,保护财产和人员安全。因此,Nicro (Swiss) AG拒绝尤其在出售或使用Nicro (Swiss) AG产品形成的明确或暗地表示的担保(保证),包括所有相应损失或任何种类的间接损害,以及利润的损失。Nicro (Swiss) AG建议,他提出的每个应用用标准产品测试,并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶:

50 ml

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com 邮箱: info@pingyiao.com