



上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



505 Kalkseifenfett

钙基润滑脂

应用于有水的环境

优点

挤压稳定

良好的防水性

应用广泛

延长润滑时间

减少磨损

减少维修费用

增加机械寿命

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

与所有的金属和塑料兼容

性能

NICRO 505 是一种耐老化的、具有优良的防水性能的高性能润滑脂，它有许多用途。该产品具有钙皂润滑脂显示的所有良好性能。

NICRO 505 具有非常好的粘附、氧化和耐腐蚀性能，以及较长的使用寿命。该产品主要用于润滑低速旋转的轴承、螺栓、节头和主轴，以及许多其他部件，最重要的是这些部件与水接触。该产品也适用于水下使用。

注意：从最低购买 200 公斤起，可以购得掺以石墨的或特别环保的附属产品，以替代这个钙皂润滑脂。

应用领域

水泵
造船业
海洋研究
海军和军事
农业和林业
交通运输
模具制造
维护组织
空调机
隧道公司
重型汽车制造

使用说明

以前用钙基润滑脂润滑过的部件，可以方便地用 **NICRO 505** 再次润滑。如

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

此多的 **NICRO 505** 重新补满,直到新的润滑剂明显的从润滑部位流出,这对于其他产品的使用是有利的。大量的 **NICRO 505** 同时也防尘和防水。

技术资料

NICRO 505 Kalkseifenfett

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	润滑脂		
颜色	黄棕色		
气味	特有的气味		
密度	0.94g/ml	20°C	DIN 51 757
NLGI-等级	2		DIN 51 818
挤压针入度	(250 - 270) mm/10	25°C	DIN 51 804 第2部分
滴点	95 °C		DIN ISO 2176
水溶性	< 0.1 g/l	20 °C	
耐温性	-10 °C ~ +70 °C	持久应力	

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

塑料盒: 1 kg

铁皮桶: 10 kg

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com