



上海坪尧贸易有限公司

## NICRO 565

### 食品级润滑油

食品、牧草工业高性能润滑油

通过了 H1 认证

#### 优点

- LGA 通过的 H1 认证;
- 温度范围:  $-80\sim 300^{\circ}\text{C}$ ;
- 长效润滑剂;
- 味道和气味适中;
- 良好的抗摩擦性能;
- 抗腐蚀和抗氧化保护性能;
- 防水性;
- 阻止微生物的培养基;
- 与其他产品相比,可以减少 20% 的消耗;
- 高粘度。

#### 性能

NICRO 565 是一种高性价比的润滑剂产品,广泛用于食品和牧草工业,以及金属和合成元件、运输、链条、普通轴承、滑动轴承、摩擦和滚动轴承。

NICRO 565 具有很长的热稳定性能,并且扩散损失很小。在大的温度变化范围内,它可以维持其好的特性。

NICRO 565 是全合成配方,是由 FDA 21CFR178.35.3570(食品和药物管理局)公认的化合物,通过了 H1 认证,根据 DIN V10517 食品工业的技术应用,通过了德国 LAG 的认证。

NICRO 565 具有防水性,抗汽油、盐水、酸、碱溶液。特殊的添加剂使其具有抗摩擦、腐蚀和磨损的性能。

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话:86-21-64705533

传真:86-21-64705533-209

服务热线:15900706965

网站:[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱:[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



### 应用领域

食品工业；  
面包烘烤；  
牧草工业；  
饮料工业；  
食品包装业；  
冷冻系统；  
造纸业；  
制药行业；  
纺织业；  
医院；  
家用电子设备的生产  
卫生系统。

### 使用说明

产品在使用之前，要先清除原来的润滑油，并保持表面的清洁。（建议使用 NICRO 901 K-3S 清净化合物来清除）

采用蒸发体系、喷雾器或者刷子来使用 NICRO 565。

### 技术资料

测量物理量	值	测试条件	测试标准
状态	液体		
外观	透明		
气味	轻微、适当的味道		
沸点	>300℃		
蒸发损失	0.01%	150℃，73h	
蒸发损失	0.05%	75℃，527h	
密度	0.85g/ml	20℃	DIN 51757C

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

运行时间(粘度)	259s	20°C、100ml、4mm	DIN EN ISO 2431
粘度	39mm <sup>2</sup> /s	100°C	
粘度	396 mm <sup>2</sup> /s	40°C	
粘度指数	147		
闪点	285°C		
凝固点	-42°C		
水含量	<50rpm		
水溶性	不溶		
CLP-润滑剂	根据 DIN 51517, 具有抗氧化、腐蚀以及磨损性能		
摩擦系数	<0.001mm	300N, 100m	Reichert-Reibverschleisswaage
摩擦系数	0.01mm	500N, 6000m	Reichert-Reibverschleisswaage
Schliffmarke	0.9mm <sup>2</sup>	500N, 6000m	Reichert-Reibverschleisswaage
最大抗压能力	580N/mm <sup>2</sup>	500N, 6000m	根据 Brugger 测试
铜蚀实验	1b	130°C, 3h	
温度范围	-80~300°C		

### 生态因素

请按照 EEC 安全数据表

### NICRO 306 常见包装

喷雾剂	400ml
罐	5L、10L、20L
桶	200L

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)