



上海坪尧贸易有限公司



IBERTEM 24

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述及推荐使用

使用低粘度的天然石蜡基油和精选的添加剂调配而成的，它可以增加硬化的速度，并且也可以提供特殊的性能，来克服钢铁在冷、高速硬化时所需的困难条件（浴温一般在 40~80℃ 之间）。这种类型的油主要是适用于具有最大硬度、最小变形和破坏的非钢铁合金部件。

性能

采用合适的添加剂，具有很好的抗氧化性和抗淤泥及污垢形成性能，使产品使用时具有持久性；

在硬化的过程中，提供一个短的蒸汽相，可以加速转化沸腾相，快速冷却金属；

具有很好的热稳定性和低挥发性能，可以减少烟及火灾的危险；

优良的抗泡沫性；

均匀和持久的硬化能力；

可以获得清洁的、回火部件。

技术特征

| | 单位 | 方法 | 值 |
|----|----|----|-------|
| 外观 | | | 光滑、透明 |

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

| | | | |
|----------------------|---------|-------------|-------|
| 颜色 | | ASTM D 1500 | <4 |
| 密度 (15°C) | g/ml | ASTM D 4052 | 0.875 |
| 粘度 (40°C) | cSt | ASTM D 445 | 32 |
| 粘度 (100°C) | cSt | ASTM D 445 | 5.5 |
| 粘度指数 | | ASTM D2270 | 95 |
| 可燃性 V/A | °C | ASTM D 92 | 200 |
| 苯胺点 | °C | ASTM D611 | 95 |
| 中和指数 | mgKOH/g | | 0.2 |
| Noack 挥发性, 1h, 150°C | | DIN 51581 | 0.85 |

包装

散装, 830kg/集装箱

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com