



上海坪尧贸易有限公司



IBERTEM 99-F

翻译于西班牙原文，如有不符之处，以西班牙原文为准。

描述及推荐使用

使用低粘度的天然石蜡基油和精选的添加剂调配而成的，它可以提供特殊的性能，来克服钢铁的热、快速硬化所需的困难条件；Ibertem99-F 尤其适合于热、快速硬化，浴温一般在 150~180℃之间，并且如果在一个密闭的环境内浴温会更高。这种油主要是用于非铁合金和它的低合金部件。

性能

高冷却速度；

采用合适的添加剂，使其具有很好的抗氧化性和抗淤泥及污垢形成性能，使产品使用时具有持久性；

具有很好的热稳定性和低挥发性能，可以减少烟及火灾的危险；

优良的抗泡沫性；

避免硬化时，表面变黑；

均匀和持久的硬化能力；

技术特征

	单位	方法	值
外观			光滑、透明
颜色		ASTM D 1500	<7

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

密度 (15℃)	g/ml	ASTM D 4052	0.910
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	215
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	18.5
粘度指数		ASTM D2270	95
可燃性 V/A	℃	ASTM D 92	250
苯胺点	℃	ASTM D611	95
中和指数	mgKOH/g		0.2
Noack 挥发性, 1h, 150℃		DIN 51581	0.30

包装

散装, 185kg/罐

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水, 因为会引起油

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com

品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com