



上海坪尧贸易有限公司



SUPER TAURO 150

## 描述

这些油适合用于各种类型的工业轴承，包括高负荷的和在苛刻工况条件下运行的轴承。它们是将精选的基础油和特殊的添加剂调配而成的，这些添加剂可以提高其抗氧化性、抗泡沫性以及抗锈能力等。硫-磷基的添加剂可以使其具有很好的极压性能。

## 推荐使用

这些油主要是设计用于各种工业轴承的润滑，无论是喷溅润滑还是循环润滑。

它们也被建议用于一些需要高抗氧化性或高负荷的条件下。

## 性能

对铜及其合金无腐蚀性；

很好的水分离性能；

优越的抗氧化性能；

优良的抗锈保护能力；

优异的抗泡沫性能；

高负荷容量；

具有强润滑油膜。

## 质量水平

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

DIN 51517 Part 3 CLP

ISO 6743/6 - ckc

CINCINNATI MILACROM P-35, P-59, P-63, P-76, P-77, P-74 and P-78

US Steel 224

AGMA 9005-D94

David Brown S1.53.101

## 技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			150
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	14.8
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	150
粘度指数		ASTM D2270	95
倾点	°C	ASTM D 97	-12
闪点	°C	ASTM D 92	200
反乳化	cm <sup>3</sup>	ASTM D2711	80min
无水 乳胶液	cm <sup>3</sup>		1max.
铜蚀实验, 3h, 100°C		ASTM D130	1b
铁锈, 方法A, B		ASTM D665	Pass
Timkem OK	Lb	ASTM D2782	65
FZG Stage 12		DIN 51354	Pass

## 包装

ISO 220和320: 875kg/集装箱

其它ISO等级: 185kg/桶

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 装卸

使用时，应当采取必要的措施，尽量避免长时间与皮肤接触。同时，建议使用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)