



上海坪尧贸易有限公司



SUPER TAURO 68

描述

这些油适合用于各种类型的工业轴承，包括高负荷的和在苛刻工况条件下运行的轴承。它们是将精选的基础油和特殊的添加剂调配而成的，这些添加剂可以提高其抗氧化性、抗泡沫性以及抗锈能力等。硫-磷基的添加剂可以使其具有很好的极压性能。

推荐使用

这些油主要是设计用于各种工业轴承的润滑，无论是喷溅润滑还是循环润滑。

它们也被建议用于一些需要高抗氧化性或高负荷的条件下。

性能

对铜及其合金无腐蚀性；

很好的水分离性能；

优越的抗氧化性能；

优良的抗锈保护能力；

优异的抗泡沫性能；

高负荷容量；

具有强润滑油膜。

质量水平

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com

DIN 51517 Part 3 CLP

ISO 6743/6 - ckc

CINCINNATI MILACROM P-35, P-59, P-63, P-76, P-77, P-74 and P-78

US Steel 224

AGMA 9005-D94

David Brown S1.53.101

技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			68
粘度 (100°C)	cSt	ASTM D 445	8.9
粘度 (40°C)	cSt	ASTM D 445	68
粘度指数		ASTM D2270	100
倾点	°C	ASTM D 97	-12
闪点	°C	ASTM D 92	190
反乳化		ASTM	
无水	cm ³	D2711	80min
乳胶液	cm ³		1max.
铜蚀实验, 3h, 100°C		ASTM D130	1b
铁锈, 方法A, B		ASTM D665	Pass

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com邮箱: info@pingyiao.com

Timkem OK	Lb	ASTM D2782	55
FZG Stage 12		DIN 51354	Pass

包装

ISO 220和320: 875kg/集装箱

其它ISO等级: 185kg/桶

危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使用时佩戴手套、口罩, 以避免油滴飞溅到身上。

健康与安全危害

吸入: 由于它是一种难挥发的产品, 所以吸入的危险性很小;

食入: 不要采取呕吐的方法。饮水。就医;

与皮肤接触: 用大量的肥皂水冲洗;

眼睛接触: 用水冲洗;

综合措施: 就医。

消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水, 因为会引起油品的扩散。

环境影响

由于油品具有流动性和油溶性, 所以泄露(水流、沿海地区、底面等)引起的物理污染, 会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com