



上海坪尧贸易有限公司



HYDROFLUX HL 68

INDUSTRY

### 描述及推荐使用

它们是石蜡基的、通过精炼得到的矿物油。其添加剂是通过精挑细选的，可以提高油品的抗锈蚀和抗腐蚀稳定性。建议它们用于工作条件不是非常苛刻的液压循环体系。同样的，它们也适用于不需要“RSO”油的各种类型的机械，像一些泵、轴承、压缩机等。

### 性能

很好的抗老化和淤泥形成性能；  
高粘度指数；  
极易分离水；  
很好的除空气能力；  
优良的过滤性能；  
杰出的抗泡沫性能。

### 质量水平

ISO 6743/4-HL

DIN 51506-VBL y VCL

DIN 51517-CL

DIN 51515-LTD

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 技术特征

	单位	测试方法	值
ISO粘度等级			68
粘度 (40℃)	cSt	ASTM D 445	68
粘度 (100℃)	cSt	ASTM D 445	8.5
粘度指数		ASTM D2270	95
闪点O /C	℃	ASTM D 92	220
倾点	℃	ASTM D 97	-9
去乳化作用, 54℃	℃		15
铜蚀实验		ASTM D 130	1
TAN	mgKOH/g'	ASTM D 974	0.1
航空乳液, 50℃	℃		8
氧化性, TAN, 2000h	mgKOH/g		<2

## 包装

ISO 粘度等级32: 散装, 185kg/桶

ISO 粘度等级46: 185kg/桶

ISO 粘度等级68: 185kg/桶, 875kg/集装箱

## 危险识别

在现有的法规下, 此产品被列为无毒、无危害产品。

## 装卸

使用时, 应当采取必要的措施, 尽量避免长时间与皮肤接触。同时, 建议使

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

用时佩戴手套、口罩，以避免油滴飞溅到身上。

## 健康与安全危害

吸入：由于它是一种难挥发的产品，所以吸入的危险性很小；

食入：不要采取呕吐的方法。饮水。就医；

与皮肤接触：用大量的肥皂水冲洗；

眼睛接触：用水冲洗；

综合措施：就医。

## 消防措施

不需要采取特别的措施。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、水喷雾。不应用直射的水，因为会引起油品的扩散。

## 环境影响

由于油品具有流动性和油溶性，所以泄露（水流、沿海地区、底面等）引起的物理污染，会对与其接触的动植物造成损害。故应当避免它渗入水容器或者泄漏。

去污和清洗：对于油品意外的泄露，采用机械障碍物以及物理和化学方法处理时，应避免油品的扩散。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)