



上海坪尧贸易有限公司  
电话: 86 21 6470 5533  
传真: 86 21 6482 0538  
网址: www.pingyiao.com  
E-mail: info@pingyiao.com  
24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 可生物降解、高浓缩 安全除锈剂

不含无机酸 — 对环境安全 — 非常好的材料兼容性

- Rivolta B.S.E.** 清除锈皮和其它的腐蚀残余, 也可以清除锅垢、碳酸钙沉淀物。
- Rivolta B.S.E.** 通常应用于工业、手工业商铺、车间、工场、机动车辆调配场、木材场、净化厂等。
- Rivolta B.S.E.** 可与水以任意比例混合, 但最高为1:30。**B.S.E.**的使用混合比例取决于残留物的化学性质、厚度、浓度。为了最快速的分解铁锈, 应将**B.S.E.**加热至70°C时使用。
- Rivolta B.S.E.** 可适用于许多清洗处理程序, 如: 沉浸、冲洗、刷洗、喷洒和超声波应用。

颜色: 红砖色

气味: 微弱

| 技术数据         | 测量单位 | 规范        | B.S.E. |
|--------------|------|-----------|--------|
| 密度 (20°C)    | g/ml | DIN 51757 | 1.14   |
| 闪点           | °C   | -         | 无      |
| PH 值 (10%溶液) | -    | -         | 2.2    |

**材料侵蚀性:** **Rivolta B.S.E.**不会侵蚀普通的油漆涂料、漆器、塑料塑胶和橡胶。  
**B.S.E.**不适合用于锌和镀锌表面。  
铝的表面使用后要用水冲洗。

**Rivolta B.S.E.** 含有腐蚀抑制剂。清洗后的金属表面得到短期的保护以抵抗腐蚀和生锈。对于长期储存, 我们建议用清水冲洗掉残渣, 然后使用我们的腐蚀抑制保护产品Rivolta K.S.P.系列。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。