



上海坪尧贸易有限公司
电话: 86 21 6470 5533
传真: 86 21 6482 0538
网址: www.pingyiao.com
E-mail: info@pingyiao.com
24 小时服务热线: (86) 15900706965

防潮保护剂

用于所有电动装置、零件和设备的防潮保护 — 以纯基础材料为基础

Rivolta W.S.X.

通过形成一层由分子构成的薄膜来去除水份和湿气。所以可预防故障的发生并且可以帮助因湿气或水份而无法运转的设备重新启动。这层防水的薄膜作为长久持续的保护层可以抵抗湿气、水份和沉积沉淀物。

以纯基础材料为基础, 根据德国危险物质分类规范, 无毒、没有致癌物质。该产品不含卤化烃、芳香族物质和致癌物质。适当的使用 **W.S.X.** 不会对工人造成任何危害。

Rivolta W.S.X.

可用于电动机和线圈、发电机、变压器、配电盘系统和接电装置、开关设备、测量和控制工具、交通工具上的电器设备、起重机、运输机和机械、电子设备和装置、电动医疗设备、中继站、雷达和传输设备、交通信号灯、路灯、保险丝和分线盒、端子板、接点排、泵、抽水机、点火系统等。

W.S.X. 不能应用于微电子, 如: 计算机。

Rivolta W.S.X.

可应用于许多程序, 如: 沉浸、刷洗或喷雾。此外, 也可应用于针管状喷嘴的无气喷枪或或电动喷枪。

颜色: 黄色

气味: 微弱、中性

技术数据	测量单位	规范	W.S.X.
密度 (20°C)	g/ml	DIN 51757	0.798
闪点	°C	DIN EN ISO 2719	+63°C (稳定)

Rivolta W.S.X.

应用于常温下干净、分离的装置和设备。为了使 **W.S.X.** 达到最佳效果, 应放置 15 至 20 分钟, 之后就可以象以前一样使用。

Rivolta W.S.X.

不溶于水。不能与水形成稳定的乳化液, 会迅速分离。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外, 这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前, 应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。