



上海坪尧贸易有限公司

电话: 86 21 6470 5533

传真: 86 21 6482 0538

网址: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

E-mail: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

24 小时服务热线: (86) 15900706965

## 高压 高性能润滑脂

**Rivolta S.K.D.3602** 是一种用于现代化 G 冠轮驱动的极压稳定、抗水、半合成润滑脂。

当使用 **Rivolta S.K.D.3602** 时, 由于新的添加剂体系和特殊有机增稠剂的结合, 即使没有固体润滑剂的情况下也能够润滑高压满负荷的系统。这种新技术以其最佳的压力稳定性而著名。

### 特性

### 具有以下优点

- 有机增稠剂, 第四代添加剂技术, 高的基础油粘度
- 极好的附着稳定性
- 高度抗水性
- 操作温度范围  
-30°C ~ +140°C
- 优良的腐蚀保护
- 根据德国有害物质指令不需要分类
- 通过形成的弹流润滑膜层使其具有最佳的压力稳定性, 非常好的磨擦磨损特性, 减少缓冲和减震, 延长润滑组件的使用寿命并减少维护和修理的开支费用。
- **Rivolta S.K.D.3602** 可防止润滑点的移位, 延长润滑间隔。
- 万一暴露的组件受天气影响(如: 潮湿的空气) 润滑剂不会被冲刷掉。组件的功能不会受到影响。
- 可用于很宽的温度范围, 低温和非常高的温度时仍能保持持续的良好润滑性的最理想产品。
- 可有效的防止腐蚀, 增加组件的使用寿命。
- **Rivolta S.K.D.3602** 提供最大限度的人身保护。适当的使用 **Rivolta S.K.D.3602** 不会对工人的健康造成任何危险。

**Rivolta S.K.D.3602**

---

不含固体润滑剂的高压润滑脂，用于高负荷 **G** 冠轮驱动

上海球壳贸易有限公司



## 高压 高性能润滑脂

高性能半合成润滑脂，含有用以改进粘附性、氧化性和老化性的化学活性添加剂，抗腐蚀和抗磨损的保护添加剂。			
颜色：褐色		气味：中性	
技术数据	测量单位	规范	S.K.D.3602
密度	g/ml	DIN 51757	0.950
基础油粘度 (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	500
NLGL 等级	-	DIN 51818	2
针入度	1/10 mm	DIN ISO 2137	265-295
△PW 100,000 100,000 次双循环后 的渗透损失	1/10 mm		<20
操作温度范围	°C		-30/+140
滴点	°C	DIN ISO 2176	>180
钢铁的腐蚀保护 (SKF-Emcor)	腐蚀等级	DIN 51802	0/0
铜条腐蚀效果	腐蚀等级	DIN 51811	1 at 100
油分离性 (40°C)	%	DIN 51817	<1 18 小时后
<b>S.R.V.-测试</b>			
摩擦系数 μ	-	DIN 51834	0.060
磨损率 球	mm		0.50
磨损率 圆盘	μm		<1.00

### 润滑点的准备

使用 **S.K.D.3602** 前清洁润滑点，确保有粘附性的表面。

### 使用

- **喷雾罐**：距摩擦点 15-20 厘米处均匀地喷射润滑剂，10 分钟后会形成附着性良好的润滑油膜层。

- **散装器皿**：用抹刀或硬刷均匀的涂抹，注意不要落入污垢、泥土。

联系我们的技术支持部门，你可以获得进一步关于自动润滑系统的信息。

### 应用

- **滚动和滑动轴承** 使高机械负荷下快速运转的轴承慢下来（如：粉碎机、振动器、石灰碾碎机、排风扇或循环设备、通风井和车轴）。
- **G 冠轮驱动** 高负荷 G 冠轮驱动的启动和长期润滑（如：粉碎机、石灰碾碎机、筒式加热炉、管磨机、挖掘机和起重机）。
- **螺栓、杠杆、接合点** 高机械负荷和受天气严重影响下使用（如：挖掘机、起重机、水闸、净化器、港口设备）。
- **其它应用** 以装配脂的功效来抵抗电腐蚀和做为迷宫式密封器的密封脂。

### 兼容性

**Rivolta S.K.D.3602** 不会侵蚀普通金属、油漆、涂料和塑料。与密封条兼容后能抵抗矿物油。请不要与其他油脂混合使用。

本文所包含的确实的陈述决定于我们最大限度的认知并会不断检查、核对。除此以外，这些陈述依靠行业经验而获得。我们只是传递这些知识。在使用我们的产品之前，应该测试它的适用性并确信对此性能满意。我们的应用实例和建议不会侵犯到专利权。